

装配式构件灌浆料试件送样要求

《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355-2015 标准：

- 1、灌浆料需成型两种试件：
 - ① 同条件养护试件（无具体龄期要求）
 - ② 28d 龄期标准养护试件。
- 2、根据该标准 6.3.11 条规定：同条件养护试件抗压强度达到 35MPa 后，方可进行对接头有扰动的后续施工，因此委托方应送样同条件养护试件，在抗压强度满足标准规定强度后方可进行后续施工。
- 3、根据该标准 7.0.9 条规定：28d 标准养护试件检查数量：每工作班取样不得少于 1 次，每楼层取样不得少于 3 次。每次抽取 1 组 40mm×40mm×160mm 的试件，标准养护 28 天后进行抗压强度试验。
- 4、同条件养护试件龄期及数量务必根据现场施工实际情况及时留置送检。